(51)

Int. Cl.:

G 01 k

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



62

Deutsche Kl.:

42 î, 4/04

@ ①	Offenlegungsschrift		1 648 322
<u>ම</u> මු		Aktenzeichen: Anmeldetag:	P 16 48 322.0 (V 34114) 20. Juli 1967
43	•	Offenlegungstag:	25. März 1971
•	Ausstellungspriorität: —		
∰.	Unionspriorität		
<u>.</u>	Datum:		
33	Land: —		
ക	Aktenzeichen:		

Bezeichnung: Meß- oder Schaltglied aus Bimetall

(f) Zusatz zu: —

Ausscheidung aus:

Anmeider:

VDO Tachometer Werke, Adolf Schindling GmbH, 6000 Frankfurt

Vertreter: —

② Als Erfinder benannt: Vettermann, Wolfgang, 6000 Frankfurt

Benachrichtigung gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 d. Ges. v. 4. 9. 1967 (BGBl. I S. 960): 11. 8. 1969

T 1648322

3.71 109 813/384

5/70

Mes- eder Schaltglied aus Bimetall. 1648322

Die Erfindung betrifft Meß- oder Schaltglieder aus Bimetall mit einer Heizwicklung aus elektrischem Widerstandsmaterial.

Teile aus Bimetall, die sich bei einer Temperaturänderung infolge der unterschiedlichen Wärmedehnung der beiden Metallschichten in einer bestimmten Richtung verbiegen, werden in den verschiedensten Formen für temperaturabhängige Meß- und Schaltvorgänge verwendet. Es ist ferner bekannt, Bimetallglieder mit einer elektrischen Widerstandswicklung, einer sogenannten Heizwicklung; für die Anzeige von Meßwerten oder für bestimmte Schaltfunktionen zu verwenden, wenn die Meß- oder Schaltgröße als ein bestimmter Stromfluß darstellbar ist. Die vom Meß- oder Schaltstrom durchflossene Heizwicklung des Bimetallgliedes bewirkt über die durch ihren Widerstand erzeugte Wärme die Ausbiegung des Bimetallgliedes, welche in eine Meßwertanzeige umgesetzt oder für die Auslösung eines Schaltvorganges benutzt wird.

Die Verwendung von Bimetallgliedern für solche Zwecke ist jedoch wegen der einer Temperatureinwirkung nur zögernd folgenden Verbiegung des Bimetalls auf Meß- oder Schaltvorgenge beschränkt, welche keine schnellen Größenänderungen aufweisen oder wenn die verzögernde und integrierende Wirkung des Bimetallgliedes erwünscht ist.

Die Heizwicklung soloher Neß- oder Schaltglieder aus Bimetall wurde bisher als Widerstandsdrahtwicklung um das Bimetallglied mit dem jeweils erforderlichen elektrischen Widerstandswert gewickelt. Durch die notwendige Isolation des Widerstandsdrahtes sowie den teilweise unvermeidlichen Abstand der Heizwicklung von der Oberfläche des Bimetallgliedes und den dadurch gebildeten Luftpolster wird d r Wärm übergang von der Hizwicklung auf das Bimetall und desen Ausbiegung noch susätzlich verzögert. Bei der Hirst llung solcher Bimetalleglieder mit Heizwicklungen in der Serienf rtigung ist

BAD ORIGINAL

außerdem recht schwierig, eine Gleichförmigkeit des Wärmeüberganges und damit der einzelnen Bimetallglieder untereinander zu erreichen.

Die Erfindung schaltet diesen Nachteil weitgehend aus und vermindert außerdem die Verzögerung der Ausbiegung des Bi. metallgliedes erheblich. Sie besteht darin, daß auf dem Bimetall eine Isolierschicht und auf dieser die Heizwicklung als dunne Schicht aus elektrischem Widerstandsmaterial fest aufgebracht ist. Um einen besondes wirkungsvollen Wärmeübergang von der Heizschicht auf das Bimetall zu erreichen, ist es vorteilhaft, die Isolier- sowie die Widerstandsschicht nur auf der Schichtseite des Bimetalls mit höherer Wärmeausdehnung aufzubringen. Um die Biegefähigkeit des Bimetallgliedes durch die Isolier- und Widerstandsschicht so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, ist es ferner zweckmäßig, die Isolierschicht aus einem elastischen, temperaturbeständigen Werkstoff herzustellen und nur einen Teil der Bimetallfläche mit Widerstandsmaterial zu beschichten. beispielsweise nur in Streifenform. Größere Widerstandswerte kann man durch einen längeren Leitungsweg erreichen, wenn die Widerstandsschicht in der Form eines Leitungsmusters, zum Beispiel in Form von Mäandern nach Art einer gedruckten Schaltung auf der Isolierschicht aufgebracht wird. Um den Biegewiderstand der zusätzlichen Schicht so klein wie möglich zu halten ist es ferner vorteilhaft, der Isolierschicht die gleiche Form wie die der Widerstandsschicht, also z.B. die Form des Leitungsmusters zu geben.

Die Erfindung bietet neben der leichteren Möglichkeit einer gleichmäßigen Fertigung mehrere erhebliche Vorteile, Zunächst wird die Wärmewirkung durch die einseitige Anordnung der Widerstandsschicht auf der Schichtseite des Bimetalls mit höherer Wärmedehnung erheblich verbessert, weil die Bimetalle schicht mit geringer r Wärmeausd hnung unbeheist bleibt und dadurch eine Temperaturdiff renz in den beiden S hichten des Bimetalls entsteht, welche die Ausbiegung erheblich beschleunigt

Dies Wirkung kann noch dur h eine zusätzlich lastis he, wärmeisolierend Schicht auf der Widerstandsschicht verstärkt werden. Ein weiterer Vorteil ist, daß das Bimetallglied jede beliebige Form, insbesondere auch Scheibenform haben kann, auf welche das Wickeln einer Widerstandsdrahtwicklung sehr schwierig, wenn nicht überhaupt unmöglich ist.

Die Aufbringung der Widerstandsschicht in der Form eines Leitungsmusters nach Art einer gedruckten Scheltung kann in bekannter Weise durch Plattierennd Ätzen oder durch unmittelbares Bedrucken erfolgen. Desgleichen kann die elestische Isolierschicht in gleicher Form aufgedruckt oder ausgeätzt werden.

Eine weitere Vergrößerung der Temperaturdifferens zwischen der beheizten und unbeheizten Bimetallschicht und dadurch eine größere Beschleunigung der Ausbiegung kann durch eine Vergrößerung der wärmeabstrahlenden Oberfläche der unbeheizten Schichtseite mit geringerer Wärmedehnung erreicht werden, wenn diese Oberfläche gewellt oder geriffelt oder gekordelt oder mit Rippen versehen wird. Die Wärmeableitung von der unbeheizten Schicht und damit die Beschleunigung der Ausbiegung kann ferner noch durch den Einbau des Bimetallgliedes in einen Behälter und Einbetten zumindest mit seiner unbeheizten Schichtseite in ein gut wärmeleitendes Medium weiter verbessert werden.

In der Zeichnung find ein Schnitt durch ein Bimetallglied sowie Ausführungsbeispiele der Erfindung schematisch dargestellt. Die Zeichnung zeigt in

- Fig.1 eine Schnittansicht der werschiedenen Schichten des Bimetallgliedes nach der Erfindung.
- Fig. 2 eine Draufsicht auf ein bandförmiges Bimetallglied,
- Fig. 3 ein Draufsicht auf ein scheibenförmiges Bimetallglied,
- Fig. 4 und 5 S itenansichten von scheibenförmigen Bimetallgliedern mit verschieden r Halterung.
 109813/0384 BAD OSIGNAL

Gemäß Fig. 1 besteht das Bimetall aus den beiden metallischen Grundschichten 1 und 2. Die Schicht 1 besteht aus einem Metall geringerer Wärmeausdehnung als die Metallschicht 2 mit wesentlich größerer Wärmeeusdehnung. Die Schicht ! mit geringerer Wärmedehnung bleibt unbeheizt und soll einen möglichst guten Wärmeübergang auf das umgebende Medium haben. Zweckmäßig ist es daher, die äußere Oberfläche 12 zu wellen oder zu riffeln oder zu kordeln oder mit Rippen zu versehen. Auf der anderen Schicht 2 mit großer Wärmedehnung ist eine Isolierschicht aufgebracht. Diese kann beispielsweise aus einem elastischen Isclierstoff mit guter Temperaturbeständigkeit bestehem die Biegefähigkeit des Bimetallgliedes möglichst wenig zu beeinträchtigen. Sie kann aber auch aus einer Oxydschicht der Metallschicht 2 selbst bestehen. Auf der Isolierschicht 3 ist eine Schicht 4 aus elektrischem Widerstandsmaterial und darüber gegobenenfalls eine wärmeisolierende Schicht 5 aufgebracht.

Fig. 2 zeigt die Draufsicht auf ein bandförmiges Bimetallglied mit einem mäanderförmigen Leitungsmuster der Widerstandsschicht 4. Fig. 3 zeigt ein scheibenförmiges Bimetallglied mit einem der Kreisform angepassten Leitungsmuster der Wilerstandsschicht 4, und zwar mit einer Halterung der Scheibe an ihrem Umfange, wie sie in Fig. 4 in einer Seitenansicht gezeigt ist, mit dem entsprechenden Anschluß der elektrischen Widerstpadsschicht am äußeren Rande des Mäsndermusters. Die Bimetallscheibe kann bei Normaltemperatur und unbeheist eben sein. Bei einer Erwärmung krümmt sie sich dann mit der beheizten Bimetallschicht 2 auf der Außenseite der Krümmung. Wird die Bimetallscheibe kalottenförmig vorgebogen mit der beheizten Bimetallschicht 2 auf der Innenseite der Krümmung bei Normaltemperatur und im unbeheizten Zustand , dann kippt die Bimetallscheibe bei Erwärmung der Schicht 2 durch die gedruckte Heizwicklung 4 in Pfeilrichtung in die gestrichtelte gezeichnete Stellung.

- 5 -

Sec. 33.1.3 (1)

In Fig. 5 ist eine Seitenansicht einer Bimetallscheibe mit zentraler Bef stigung gezeigt, di bei Erwärmung durch die Widerstandsschicht 4 um den Befestigungspunkt mit ihrem Umfang in die gestrichelte Lage umspringt. Auch ein bande förmiges Bimetallglied, welches entweder in der Mitte oder an seinen Enden gehalten ist, kann in gleicher Weise vorgebogen als Kippglied ausgebildet sein. Durch die erfindungsgemäße Anordnung der Heizwicklung nur auf der Oberflächenseite der Bimetallschicht mit großer Wärmedehnung ist es möglich, daß Bimetallglied selbst als Kippglied auszubilden und die Anordnung einer speziellen Kippfeder einzusparen.

Eine besonders geringe Verzögerung der Anzeige jeden Meßwertes, der durch einen Stromwert darstellbar ist, kann
erreicht werden, wenn die unbeheizte Bimetallschicht 1 in
einem gut wärmeleitenden Medium eingebettet ist. Fig. 4 zeigt
schematisch eine solche Einbettung in einer Metallkapsel 6,
welche beispielsweise mit einem gut wärmeleitenden öl oder
auch mit Quecksilber gefüllt ist. Die Kapsel selbst kann in
bekannter Weise in gut wärmeableitender Verbindung stehen.
Auf einen sicheren Druckausgleich auf beiden Seiten des
Bimetallgliedes muß dabei geachtet werden (nicht dargestellt).

- 6
- vioklung aus elektrischem Widerstandsmaterial, <u>dadurch</u>
 <u>gekennseichnet</u>, daß auf dem Bimetall (1,2) eine Isolierschieht (3) und auf dieser die Heizwicklung als dünne
 Schicht (4) aus elektrischem Widerstandsmaterial fest
 aufgebracht ist.
- 2./ Bimetallglied nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Isolier- (3) sowie die Widerstandsschicht (4) auf der Schichtseite (2) des Bimetalls mit größerer Wärmeausdehnung aufgebracht ist.
- 3./ Bimetallglied nach den Ansprüchen 1 und 2, <u>dedurch gekennzeichnet</u>, daß nur ein Teil der Oberfläche des Bimetallgliedes mit Widerstandsmaterial (4) beschichtet ist.
- 4./ Bimetallglied nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Widerstandsschicht (4) in der Form eines Leitungsmusters (z.B. Mäander) nach Art einer gedrückten Schaltung auf der Isolierschicht (5) aufgebracht ist.
- 5./ Bimetallglied nach Anspruch 3 oder 4, <u>dadurch gekenn-</u>
 <u>zeichnet</u>, daß die Isolierschicht (3) in der gleichen
 Form wie die Widerstandsschicht (4) auf dem Bimetall (2)
 aufgebracht ist.
- 6./ Bimetallglied nach einem der vorangehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet, daß auf der Widerstandsschicht (4)
 eine elastische, wärmeisolierende Schicht (5) aufgebracht
 ist.

- 7./ Bimetaliglied nach inem der vorangeh nd n Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche (1a) der Schichtseite (1) des Bimetalls mit kleinerer Wärmensachnung zur Vergrößerung der Wärmenbstrahlung gewellt oder geriffelt oder gekordelt oder mit Rippen versehen ist.
- 8./ Bimetallglied nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es gekrümmt mit der beheizten Bimetallschicht (?) größerer Wärmedehnung auf der Innenseite der Krümmung ausgebildet und an seinen Enden oder an seinem Umfange gehalten ist.
- 9./ Bimetallglied nach Anspruch 8, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß es in einem Behälter (6) eingebaut und in diesem zumindest mit seiner unbeheizten Bimetallschichtseite (1) in einem gut wärmeleitenden Medium (7) eine gebettet ist.

Leerseite

in de la companya de Mangana de la companya de la company Mangana de la companya dela companya de la companya de la companya de la companya de la companya dela companya de la companya dela companya dela companya de la companya de la companya dela companya de la companya dela companya d

...

The second











